

Abstract attached

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 979 846 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
16.02.2000 Patentblatt 2000/07

(51) Int. Cl.⁷: C09B 5/62, C09B 67/04

(21) Anmeldenummer: 99115365.1

(22) Anmeldetag: 04.08.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erreichungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 13.08.1998 DE 19836714

(71) Anmelder: Clariant GmbH
65929 Frankfurt am Main (DE)

(72) Erfinder:
• Urban, Manfred
65205 Wiesbaden (DE)
• Böhmer, Martin
61267 Neu-Anspach (DE)
• Weber, Joachim, Dr.
65929 Frankfurt (DE)

(54) **Verfahren zur Herstellung von N,N-Dimethylperylene-3,4,9,10-tetracarbonsäurediimid in transparenter Pigmentform**

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von N,N'-Dimethyl-perylene-3,4,9,10-tetracarbonsäurediimid unter Anwendung der Reaktion von Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid mit Monomethylamin, dadurch gekennzeichnet, daß man pro Mol Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid die mindestens 2-fach molare Menge Monomethylamin und eine mindestens 3-fache Gewichtsmenge Wasser, bezogen auf das Gewicht des Dianhydrids, einsetzt, die Reaktion bei einer Temperatur von 50 bis 200 °C durchführt, nicht umgesetztes Monomethylamin abdestilliert, das erhaltene Rohpigment in einem flüssigen, wäßrigen oder wäßrig-organischen Medium auf einer Rührwerkskugelmühle, die mit einer Leistungsdichte von mehr als 1,5 kW pro Liter Mahtraum und einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von mehr als 12 m/s betrieben wird, unter der Einwirkung von Mahlkörpern vom Durchmesser gleich oder kleiner als 0,9 mm naßvermählt und das erhaltene Pigment isoliert; mit der Maßgabe, daß zu einem beliebigen Zeitpunkt des Verfahrens, spätestens jedoch während der Naßmahlung, ein oder mehrere Zusatzstoffe aus der Gruppe der Pigmentdispergatoren und Tenside zugegeben werden.

EP 0 979 846 A1

Beschreibung

[0001] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein besonders umweltfreundliches und wirtschaftliches Verfahren zur Herstellung von transparenten N,N'-Dimethyl-perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäurediimid-Pigmenten zum Pigmentieren von hochmolekularen Materialien.

[0002] Bei der Pigmentierung von Automobillacken, insbesondere den Metalllacken, werden Pigmente benötigt, die bei hoher Transparenz und reinem Farbton farbstarke und hochglänzende Lackierungen ergeben. Die Farbkonzentrate (mill base) und die Lacke müssen niedrigviskos sein und dürfen keine Strukturviskosität zeigen. Außerdem werden sehr gute Echtheiten, insbesondere gute Wetterechtheit, verlangt.

[0003] N,N'-Dimethylperylen-3,4,9,10-tetracarbonsäurediimid (Dimethylperylimid) wird als organisches Rot- oder Marronpigment (C.I. Pigment Red 179, C.I.Nr. 71130) seit langem verwendet, wobei sowohl transparente als auch dekende Formen des Pigments bekannt sind. In Abhängigkeit von den Herstellbedingungen werden rote oder marronfarbene Pigmente erhalten. Zu seiner Herstellung werden folgende Verfahren beschrieben:

[0004] Die DE-B-21 53 087 (GB-A-1 370 433) beschreibt die Umsetzung von Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid mit Monomethylamin bei 120 bis 150°C, wobei unter Anwendung hoher Konzentrationen des Dianhydrids gearbeitet wird. Die bei der Kondensation erhaltenen Dimethylperylimid-Rohpigmente werden isoliert, getrocknet und danach durch eine intensive Mahl- und Knetoperation mit Salz und anschließendem erneuten Trocknen in die fertige Pigmentform überführt. Nach jeder Verfahrensstufe wird das Pigment isoliert, weshalb große Mengen an Abwasser entstehen. Das Verfahren liefert jedoch kein transparentes Dimethylperylimid-Pigment, das für den Einsatz in Metalllacken geeignet ist. Die DE-B-2 504 481 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von transparenten Dimethylperylimid-Pigmenten, durch Kondensation von Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid mit der mindestens 4-fach molaren Menge Monomethylamin. Das überschüssige Monomethylamin wird durch Filtration der Pigmentsuspension abgetrennt und kann aus der Mutterlauge mit Wasserdampf abdestilliert werden. Die Filtration der methylaminhaltigen Suspension bereitet erhebliche technische Probleme, da wegen der starken Geruchsbelästigung kein Monomethylamin in die Umwelt gelangen darf. Für die Aufarbeitung der methylaminhaltigen Mutterlauge muß eine zusätzliche Destillationsanlage bereitgestellt werden. Transparente Pigmente werden nur in großer Verdünnung erhalten.

[0005] Aus der EP-A-0208 266 ist die Herstellung eines deckenden Dimethylperylimid-Pigments bekannt. Bei diesem Verfahren wird feinteiliges, trockenes Dimethylperylimid-Rohpigment mit einer Teilchengröße von weniger als 0,04 µm in Gegenwart eines organischen Lösungsmittels in einer Mühle oder einem Dispergator einem rekristallisierenden Mahlprozeß unterworfen und das Dimethylperylimid-Pigment anschließend isoliert.

[0006] Die EP-A-0 088 392 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von transparenten Dimethylperylimid-Pigmenten durch Umsetzung von Persäure mit der mindestens 4-fach molaren Menge Monomethylamin. Das überschüssige Monomethylamin muß mit Natronlauge aus der Mutterlauge freigesetzt und destillativ abgetrennt werden. Hierbei fallen erhebliche Mengen Salze an, die das Abwasser belasten.

[0007] Die EP-A-0 318 022 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von deckenden Dimethylperylimid-Pigmenten durch Umsetzung von Persäure mit der mindestens 2-fach molaren Menge Monomethylamin. Das nach der Kondensation erhaltene Rohpigment wird auf einer Rührwerkskugelmühle gemahlen und anschließend mit Lösemitteln gefinisht. Transparente Pigmente können nach den dort beschriebenen Kondensations-, Perlmahl- und Finishbedingungen nicht erhalten werden.

[0008] Es bestand das Bedürfnis, transparente Dimethylperylimid-Pigmente in einfacher und ökologisch einwandfreier Weise herzustellen.

[0009] Es wurde gefunden, daß man transparente Dimethylperylimid-Pigmente mit günstigen coloristischen und rheologischen Eigenschaften in einfacher und ökologisch einwandfreier Weise aus Dimethylperylimid-Rohpigmenten durch Perlmahlung mit hoher Energiedichte herstellen kann, wenn spätestens bei der Perlmahlung Tenside und/oder Pigmentdispergatoren zugesetzt werden.

[0010] Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von N,N'-Dimethyl-perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäurediimid unter Anwendung der Reaktion von Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid mit Monomethylamin, dadurch gekennzeichnet daß man pro Mol Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid die mindestens 2-fach molare Menge Monomethylamin und eine mindestens 3-fache Gewichtsmenge Wasser, bezogen auf das Gewicht des Dianhydrids, einsetzt, die Reaktion bei einer Temperatur von 50 bis 200°C durchführt, nicht umgesetztes Monomethylamin abdestilliert, das erhaltene Rohpigment in einem flüssigen, wäßrigen oder wäßrig-organischen Medium auf einer Rührwerkskugelmühle, die mit einer Leistungsdichte von mehr als 1,5 kW pro Liter Mahlraum und einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von mehr als 12 m/s betrieben wird, unter der Einwirkung von Mahlkörpern vom Durchmesser gleich oder kleiner als 0,9 mm naßvermahlen und das erhaltene Pigment isoliert; mit der Maßgabe, daß zu einem beliebigen Zeitpunkt des Verfahrens, spätestens jedoch während der Naßmahlung, ein oder mehrere Zusatzstoffe aus der Gruppe der Pigmentdispergatoren und Tenside zugegeben werden.

[0011] Das Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid kann in trockener Form oder als Preßkuchen eingesetzt werden.

[0012] Vorzugsweise wird das erfindungsgemäße Verfahren unter Verwendung der 5- bis 12-fachen Gewichtsmenge Wasser, insbesondere mit der 6- bis 9-fachen Gewichtsmenge Wasser, bezogen auf das Gewicht des Dianhydrids, durchgeführt. Vorzugsweise wird eine 3- bis 10-fach molare Menge, insbesondere 3- bis 8-fach molare Menge Monomethylamin, pro Mol Dianhydrid eingesetzt. Das Monomethylamin wird vorzugsweise in wäßriger Lösung zugegeben, kann aber auch gasförmig eingeleitet werden.

[0013] Die Zugabe des Monomethylamins erfolgt zweckmäßigerweise bei einer Temperatur zwischen 0 und 80°C, bevorzugt zwischen 20 und 60°C. Die Umsetzung des Dianhydrids mit Monomethylamin erfolgt bei einer Temperatur zwischen 50 und 200°C, vorzugsweise zwischen 90 und 180°C, gegebenenfalls unter Druck. Nach Beendigung der Umsetzung wird überschüssiges Monomethylamin abdestilliert, vorteilhaft bei Normdruck und bis zum Erreichen von etwa 100 °C am Destillationsübergang. Obwohl es vorteilhaft ist, alles überschüssige Monomethylamin vor dem Mahlprozeß zu entfernen, kann das Monomethylamin auch erst später entfernt werden, beispielsweise nach dem Mahlprozeß oder erst bei der Isolierung des Pigments.

[0014] Das abdestillierte Monomethylamin kann wieder für eine nächste Kondensationsreaktion eingesetzt werden.

[0015] Gegebenenfalls wird vor der Naßmahlung und/oder vor der Filtration mit etwas Säure neutralisiert, um Geruchsbelästigungen auszuschließen.

[0016] Das aus der Synthese erhaltene grobkristalline Perylenrohpigment wird zur Feinverteilung mit oder ohne Zwischenisolierung einer Naßmahlung zugeführt.

[0017] Für die erfindungsgemäße Herstellung dieser Pigmente ist eine hohe Mahlwirkung erforderlich, die durch den Einsatz spezieller Ausführungsformen einer Rührwerkskugelmühle erreicht wird. Für eine Mahlung der gesuchten Effizienz sind z.B. Rührwerkskugelmühlen geeignet, die zum diskontinuierlichen und kontinuierlichen Arbeitsablauf ausgelegt sind, mit zylinderrörmigem oder hohlzylinderrörmigem Mahiraum in horizontaler oder vertikaler Bauweise und die mit einer spezifischen Leistungsdichte von über 1,5 kW pro Liter Mahiraum betrieben werden können, wobei deren Rührwerksumfangsgeschwindigkeit über 12 m/s beträgt. Durch die bauliche Ausführung wird sichergestellt, daß die hohe Mahlenergie auf das Mahlgut übertragen wird. Dafür geeignete Mühlen sind z.B. in der DE-PS 3 716 587 beschrieben. Ist die Mahlintensität der Mühle zu gering, so werden die guten, erfindungsgemäßen Eigenschaften, insbesondere die hohe Transparenz und Farbstärke und hervorragende Coloristik der Pigmente nicht erreicht. Die pro Zeiteinheit vom Rührwerk abgegebene Energie wird als Zerkleinerungsarbeit und als Reibungsenergie in Form von Wärme auf das Mahlgut übertragen. Zur problemlosen Abführung dieser großen Wärmemenge muß durch konstruktive Vorkehrungen das Verhältnis von Mahiraum zu Mahiraumboberfläche (Kühlfläche) möglichst klein gehalten werden. Bei hohen Durchsätzen wird im Kreislauf gemahlen, und die Wärme wird überwiegend über das Mahlgut nach außen abgeführt. Als Mahlkörper dienen Kugeln aus Zirkonoxid, Zirkonmischoxid, Aluminiumoxid oder Quarz vom Durchmesser gleich oder kleiner als 0,9 mm; zweckmäßig werden solche mit einem Durchmesser von 0,2 bis 0,9 mm, vorzugsweise 0,3 bis 0,5 mm, verwendet.

Beim Einsatz von kontinuierlichen Rührwerkskugelmühlen zum Feinverteilen erfolgt die Abtrennung der Mahlkörper vom Mahlgut vorzugsweise durch Zentrifugalabscheidung, so daß die Trennvorrichtungen von den Mahlkörpern praktisch nicht berührt werden, wodurch man Verstopfungen derselben weitgehend verhindern kann. Die Rührwerkskugelmühlen werden hierbei mit hohem Mahlkörperfüllgrad betrieben. Bei den kontinuierlichen Rührwerkskugelmühlen wird der Mahiraum praktisch vollständig mit Mahlkörpern ausgefüllt.

[0018] Für die Mahlung werden verfahrensgemäß die bei der Synthese erhaltenen Rohpigmente eingesetzt, die nach dem Mahlvorgang als feinteilige Pigmente vorliegen.

[0019] Die Mahlung kann in einem wäßrigen, wäßrig-organischen oder organischen Medium durchgeführt werden. Vorzugsweise wird die Mahlung ohne Zusatz von Lösemitteln im wäßrigen alkalischen oder neutralen pH-Bereich durchgeführt. Die Pigmentkonzentration im Mahlgut ist abhängig von der Rheologie der Suspension. Sie sollte bei oder unter 30 % liegen, im allgemeinen 5 bis 25 % betragen, vorzugsweise zwischen 7,5 und 20 % sein.

[0020] Die Mahldauer ist abhängig von den Feinheitsanforderungen für das jeweilige Anwendungsgebiet. Deshalb liegt die Verweilzeit des Mahlguts in der Rührwerkskugelmühle je nach geforderter Feinheit im allgemeinen zwischen 5 und 60 Minuten. Sie beläuft sich normalerweise auf eine Dauer von 10 bis 45 Minuten, vorzugsweise 15 bis 30 Minuten.

[0021] Die Mahlung wird vorteilhaft bei Temperaturen im Bereich von 0 bis 100 °C, zweckmäßig bei einer Temperatur zwischen 10 und 60 °C, vorzugsweise bei 20 bis 50°C durchgeführt.

[0022] Das Mahlgut kann außer der flüssigen Phase, dem Rohpigment, der Tenside und/oder Pigmentdispergatoren noch andere Hilfsmittel, wie z.B. Füllstoffe, Stellmittel, Harze, Antischaummittel, Extender, Farbmittel, Konservierungsmittel und Trocknungsverzögerungsmittel enthalten.

[0023] Als flüssiges Mahlmedium werden Wasser, mit Wasser mischbare C₁-C₈-Alkanole wie z.B. Methanol, Ethanol, n-Propanol, Isopropanol, n-Butanol, tert.-Butanol Isobutanol, Pentanol, Hexanol, Alkylhexanole, Ethylenglykol, Propylenglykol oder Glycerin; cyclische Alkanole wie z.B. Cyclohexanol; C₁-C₅-Dialkylketone wie z.B. Aceton, Diethylketon, Methylisobutylketon oder Methyläthylketon; Ether und Glykolether wie z.B. Dimethoxyethan, Tetrahydrofuran, Methylglykol, Ethylglykol, Butylglykol, Ethylidiglykol, Methoxypropanol oder Methoxybutanol; aliphatische Säureamide wie z.B. Dimethylacetamid oder Dimethylformamid; cyclische Carbonsäureamide wie z.B. N-Methylpyrrolidon, Valero- und

Caprolactam, heterocyclische Basen wie z.B. Pyridin, Morpholin oder Picolin; sowie Dimethylsulfoxid oder Mischungen dieser Lösungsmittel mit Wasser verwendet. Besonders bevorzugt sind Wasser und Lösungen von C₁-C₈-Alkoholen in Wasser.

[0024] Die Zugabe der Tenside und/oder Pigmentdispergatoren und/oder der anderen Hilfsmittel erfolgt vorzugsweise vor der Kondensation oder vor der Perlmahlung. Aber auch während der Kondensation oder während der Mahlung können Tenside und/oder Pigmentdispergatoren und/oder andere Hilfsmittel auf einmal oder in mehreren Portionen zugegeben werden. Die Gesamtmenge der zugegebenen Tenside und/oder Pigmentdispergatoren beträgt zweckmäßigerweise 1 bis 25 Gew.-%, bevorzugt 5 bis 15 Gew.-%, bezogen auf das Rohpigment.


[0025] Als Tenside kommen anionaktive, kationaktive und nichtionogene Tenside oder Mischungen dieser Mittel in Betracht. Bevorzugt sind solche Tenside oder Mischungen von Tensiden, die bei der Destillation des Methylamins und bei der Naßmahlung nicht schäumen.

[0026] Als anionaktive oberflächenaktive Mittel kommen beispielsweise Fettsäuretauride, Fettsäure-N-methyltauride, Fettsäureisäthionate, Alkylbenzolsulfonate, Alkyl-naphthalinsulfonate, Alkylphenolpolyglykolethersulfate und Fettalkoholpolyglykolethersulfate, Fettsäuren, z.B. Palmitin-, Stearin- und Ölsäure, Seifen, z.B. Alkalisalze von Fettsäuren, Naphthensäuren und Harzsäuren, z.B. Abietinsäure, alkalilösliche Harze, z.B. kolophoniummodifizierte Maleinatharze und Kondensationsprodukte auf Basis von Cyanurchlorid, Taurin, N,N'-Diethylaminopropylamin und p-Phenylendiamin in Betracht. Besonders bevorzugt sind Harzseifen, d.h. Alkalisalze von Harzsäuren.

[0027] Als kationaktive oberflächenaktive Mittel kommen beispielsweise quaternäre Ammoniumsalze, Fettaminoxäthylate, Fettaminopolyglykolether und Fettamine in Betracht.

[0028] Als nichtionogene oberflächenaktive Mittel kommen beispielsweise Aminoxide, Fettalkoholpolyglykolether, Fettsäurepolyglykolester und Alkylphenolpolyglykolether in Betracht.

[0029] Als Pigmentdispergatoren können Verbindungen der allgemeinen Formel (I),




eingesetzt werden, in welcher

R¹ ein Wasserstoffatom, eine Hydroxy- oder Aminogruppe oder eine C₁-C₂₀-Alkylgruppe, die durch ein oder mehrere, z.B. 1, 2, 3 oder 4, Chlor- oder Bromatome, eine Phenylgruppe, ein oder mehrere, z.B. 1, 2, 3 oder 4, Cyan-, Hydroxy-, Carbamoyl-, C₂-C₄-Acyl- oder C₁-C₄-Alkoxygruppen, z.B. Methoxy oder Ethoxy, substituiert sein kann oder perfluoriert oder teilfluoriert ist; und

R² und R³ unabhängig voneinander ein Wasserstoffatom, eine substituierte oder unsubstituierte, oder teil- oder perfluorierte Alkylgruppe mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen, oder eine substituierte oder unsubstituierte, oder teil- oder perfluorierte Alkenylgruppe mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen darstellen, wobei die Substituenten Hydroxy, Phenyl, Cyano, Chlor, Brom, C₂-C₄-Acyl oder C₁-C₄-Alkoxy sein und vorzugsweise 1 bis 4 an der Zahl sein können, oder R² und R³ zusammen mit dem N-Atom einen gesättigten, ungesättigten oder aromatischen heterocyclischen Ring bilden, der gegebenenfalls ein weiteres Stickstoff-, Sauerstoff- oder Schwefelatom im Ring enthält; und n eine Zahl von 1 bis 6 ist;

und/oder es werden Verbindungen mit der allgemeinen Formel (II)



eingesetzt, in welcher

V einen bivalenten Rest $-O-$, $>NR^4$ oder $>NR^5-Y X^+$ und

W den bivalenten Rest $>NR^5-Y X^+$ bedeutet,

D ein Chlor- oder Bromatom und sofern $o > 1$ ggf. eine Kombination davon darstellt, und o eine Zahl von 0 bis 4 ist;

R^4 für ein Wasserstoffatom oder eine C_1-C_{18} -Alkylgruppe, insbesondere C_1-C_4 -Alkyl, oder für eine Phenylgruppe steht, die unsubstituiert oder durch Halogen wie Chlor oder Brom, C_1-C_4 -Alkyl wie Methyl oder Ethyl, C_1-C_4 -Alkoxy wie Methoxy oder Ethoxy, oder Phenylazo ein- oder mehrfach, z.B. 1, 2 oder 3-fach, substituiert sein kann,

R^5 für eine C_1-C_{18} -Alkylengruppe steht, die innerhalb der C-C-Kette durch ein Brückenglied aus der Reihe $-O-$, $-NR^6-$, $-S-$, Phenyl, $-CO-$, $-SO_2-$ oder $-CR^7R^8-$ oder eine chemisch sinnvolle Kombination davon ein- oder mehrfach, z.B. 1- bis 10-fach, unterbrochen sein kann und in dem die Bestandteile R^6 , R^7 und R^8 unabhängig voneinander jeweils ein Wasserstoffatom oder eine C_1-C_4 -Alkylgruppe sind, die unsubstituiert oder durch einen heterocyclischen Rest, vorzugsweise vom Imidazol- oder Piperazin-Typ, substituiert sein kann, insbesondere aber eine geradkettige oder verzweigte C_1-C_6 -Alkylengruppe wie Ethylen oder Propylen ist;


oder R^5 für eine Phenylengruppe steht, die unsubstituiert oder durch C_1-C_4 -Alkyl wie Methyl oder Ethyl, oder C_1-C_4 -Alkoxy wie Methoxy oder Ethoxy ein- oder mehrfach, z.B. 1-bis 3-fach, substituiert sein kann,

Y einen der anionischen Reste $-SO_3^-$ oder $-COO^-$ bedeutet, und

X^+ die Bedeutung H^+ oder das Äquivalent



eines Metallkations aus der 1. bis 5. Hauptgruppe oder aus der 1. oder 2. oder der 4. bis 8. Nebengruppe des Periodensystems der chemischen Elemente hat, wobei m eine der Zahlen 1, 2 oder 3 ist, wie z. B. Li^{1+} , Na^{1+} , K^{1+} , Mg^{2+} , Ca^{2+} , Sr^{2+} , Ba^{2+} , Mn^{2+} , Cu^{2+} , Ni^{2+} , Co^{2+} , Zn^{2+} , Fe^{2+} , Al^{3+} , Cr^{3+} oder Fe^{3+} , oder ein Ammoniumion $N^+R^9R^{10}R^{11}R^{12}$ definiert, wobei die Substituenten R^9 , R^{10} , R^{11} und R^{12} am quartären N-Atom unabhängig voneinander jeweils ein Wasserstoffatom oder eine Gruppe aus der Reihe C_1-C_{30} -Alkyl, C_2-C_{30} -Alkenyl, C_5-C_{30} -Cycloalkyl, unsubstituiertes oder durch C_1-C_8 -alkyliertes Phenyl oder eine (Poly)alkylenoxygruppe




sind, in der R^{90} für Wasserstoff oder C_1-C_4 -Alkyl steht und k eine Zahl von 1 bis 30 ist;


und worin als R^9 , R^{10} , R^{11} und R^{12} ausgewiesenes Alkyl, Alkenyl, Cycloalkyl, Phenyl oder Alkylphenyl durch Amino, Hydroxy und/oder Carboxy substituiert sein können;

oder wobei die Substituenten R^9 und R^{10} zusammen mit dem quartären N-Atom ein fünf- bis siebengliedriges

gesättigtes Ringsystem, das ggf. noch weitere Heteroatome wie ein O-, S- und/oder N-Atom enthält, bilden können, z. B. vom Pyrrolidon-, Imidazolidin-, Hexamethylenimin-, Piperidin-, Piperazin- oder Morpholin-Typ; oder wobei die Substituenten R^9 , R^{10} und R^{11} zusammen mit dem quartären N-Atom ein fünf- bis siebengliedriges aromatisches Ringsystem, das ggf. noch weitere Heteroatome wie ein O-, S- und/oder N-Atom enthält und an dem ggf. zusätzliche Ringe ankondensiert sind, bilden können, z. B. vom Pyrrol-, Imidazol-, Pyridin-, Picolin-, Pyrazin-, Chinolin- oder Isochinolin-Typ; und/oder es werden Verbindungen mit der allgemeinen Formel (III)



eingesetzt, in welcher
A einen kationischen bivalenten Rest der Formel



und
B einen anionischen bivalenten Rest der Formel



bedeutet,

e ein Wert von 0 bis 8, vorzugsweise von 1 bis 6 hat, und wenn $e > 0$ ist,


P ein Chlor- oder Bromatom und sofern $e > 1$ ist ggf. eine Kombination davon darstellt,

R^{13} für eine C_1 - C_{12} -Alkylengruppe, vorzugsweise eine C_2 - C_6 -Alkylengruppe, eine Aralkylengruppe oder eine Arylengruppe, vorzugsweise Phenylen oder Benzylen, steht,

R^{14} und R^{15} gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, einen substituierten oder unsubstituierten C_1 - C_{20} -Alkylrest, vorzugsweise einen C_1 - C_6 -Alkylrest, oder einen substituierten oder unsubstituierten C_2 - C_{20} -Alkenylrest bedeuten, aber R^{14} und R^{15} nicht gleichzeitig Wasserstoff sind, oder

R^{14} und R^{15} zusammen mit dem angrenzenden N-Atom ein heterocyclisches Ringsystem bilden, das 1, 2 oder 3 der Heteroatome O, S und/oder N im Ring enthält und an das ggf. zusätzliche Ringe ankondensiert sind, z.B. Chinolin oder Isochinolin, und

R^{16} eine geradkettige oder verzweigte C_1 - C_{12} -Alkylengruppe, vorzugsweise eine C_1 - C_6 -Alkylengruppe darstellt; und/oder es werden Verbindungen mit der allgemeinen Formel (IV)




eingesetzt, in welcher Z die Bedeutung Z^1 , Z^2 oder Z^3 hat, mit der Maßgabe, daß beide Z nicht gleichzeitig Z^3 sind, wobei

15 Z^1 ein Rest der Formel (IVa) ist,



20 worin

X, X^1 und X^2 gleich oder verschieden sind und einen verzweigten oder unverzweigten C_2 - C_6 -Alkylenrest oder einen C_5 - C_7 -Cycloalkylenrest bedeuten, der durch 1 bis 4 C_1 - C_4 -Alkylreste, Hydroxyreste, Hydroxyalkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und/oder durch 1 bis 2 weitere C_5 - C_7 -Cycloalkylreste substituiert sein kann; Y und Y^1 gleich oder verschieden sind und eine NH-, -O-, N(C_1 - C_6 -alkyl)-Gruppe,



30 vorzugsweise NCH_3 oder bedeuten;

q eine Zahl von 1 bis 6, vorzugsweise 1, 2, 3 oder 4;

r und s unabhängig voneinander eine Zahl von 0 bis 6, vorzugsweise 0, 1 oder 2, wobei r und s nicht gleichzeitig Null sind;

35 Z^2 ein Rest der Formel (IVb) ist,



40 worin

q1 eine Zahl von 0 bis 6; vorzugsweise 0, 1, 2, 3 oder 4; und

Z^3 Wasserstoff, Hydroxy, Amino oder C_1 - C_8 -Alkyl ist, wobei die Alkylgruppe durch 1 bis 4 Substituenten aus der Gruppe Cl, Br, CN, OH, C_6H_5 , Carbamoyl, C_1 - C_4 -Acyl, C_1 - C_4 -Alkoxy und NR^2R^3 substituiert sein kann, oder perfluoriert oder teilfluoriert ist, wobei

45 R^2 und R^3 unabhängig voneinander ein Wasserstoffatom, eine substituierte oder unsubstituierte, oder teil- oder perfluorierte Alkylgruppe mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen, oder eine substituierte oder unsubstituierte, oder teil- oder perfluorierte Alkenylgruppe mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen darstellen, wobei die Substituenten Hydroxy, Phenyl, Cyano, Chlor, Brom, C_2 - C_4 -Acyl oder C_1 - C_4 -Alkoxy sein können, oder R^2 und R^3 zusammen mit dem N-Atom einen gesättigten, ungesättigten oder aromatischen heterocyclischen Ring bilden, der gegebenenfalls ein weiteres Stickstoff-, Sauerstoff- oder Schwefelatom im Ring enthält.

50 [0030] Vorzugsweise wird das Pigment direkt nach der Naßmahlung isoliert. Es ist aber möglich, eine Nachbehandlung (Finish) mit oder ohne organische Lösemittel durchzuführen, beispielsweise bei Temperaturen von 40 bis 160°C. Es ist auch möglich, die nach der Mahlung vorliegenden Pigmentsuspensionen einzudampfen oder sprühzutrocknen, so daß eine Filtration entfallen kann.

[0031] Die Herstellung dieser Perylenpigmente nach dem erfindungsgemäßen Verfahren erfolgt ohne Abfallprodukte. Die wenigen Chemikalien können weiterverarbeitet oder wieder vollständig regeneriert werden.

55 [0032] Es war überraschend und nicht vorhersehbar, daß die Herstellung von transparenten Dimethylperylimid-Pigmenten in dieser einfachen und technisch eleganten Weise ohne ökologische Probleme möglich ist, da nach den bekannten Verfahren die Herstellung von transparenten Pigmenten nur in großer Verdünnung und mit erheblichen öko-

logischen Belastungen gelingt. Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellte Perylenpigmente sind in ihren coloristischen und anwendungstechnischen Eigenschaften den nach bekannten Verfahren hergestellten Pigmenten deutlich überlegen.

[0033] Mit den nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Dimethylperylimid-Pigmenten können Automobillacke, insbesondere Metalllacke mit hoher Pigmentkonzentration hergestellt werden. Es werden transparente und glänzende Lackierungen mit sehr guter Überlackierbarkeit und Wetterechtheit erhalten.

[0034] Die Farbkonzentrate (mill bases) und die Lacke besitzen außerdem sehr gutes Fließverhalten bei hoher Pigmentkonzentration und eine hervorragende Flockungsstabilität.

[0035] Erfindungsgemäß hergestellte Perylenpigmente eignen sich besonders zum Pigmentieren von hochmolekularen natürlichen oder synthetischen organischen Materialien, wie beispielsweise Celluloseether und -ester, wie Ethylcellulose, Nitrocellulose, Celluloseacetat, Cellulosebutyrat, natürliche Harze oder Kunstharze, wie Polymerisationsharze oder Kondensationsharze, z.B. Aminoplaste, insbesondere Harnstoff- und Melamin-Formaldehydharze, Alkydharze, Acrylharze, Phenoplaste, Polycarbonate, Polyolefine, wie Polystyrol, Polyvinylchlorid, Polyethylen, Polypropylen, Polyacrylnitril, Polyacrylsäureester, Polyamide, Polyurethane oder Polyester, Gummi, Casein, Silikon und Silikonharze, einzeln oder in Mischungen.

[0036] Dabei spielt es keine Rolle, ob die erwähnten hochmolekularen organischen Verbindungen als plastische Massen, Schmelzen oder in Form von Spinnlösungen, Lacken, Anstrichstoffen oder Druckfarben vorliegen. Je nach Verwendungszweck erweist es sich als vorteilhaft, die erfindungsgemäß erhaltenen Pigmente als Blends oder in Form von Präparationen oder Dispersionen zu benutzen. Bezogen auf das zu pigmentierende, hochmolekulare organische Material setzt man die erfindungsgemäß hergestellten Pigmente in einer Menge von vorzugsweise 0,1 bis 10% ein.

Mit den nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Dimethylperylimid-Pigmenten können die technisch gängigen Einbrennlacke aus der Klasse der Alkyd-Melamin-Harzlacke, Acryl-Melamin-Harzlacke, Polyesterlacke, High-solidacrylharzlacke, wäßrige Lacke auf Polyurethanbasis sowie Zweikomponentenlacke auf Basis polyisocyanatvernetzbarer Acrylharze und insbesondere Automobil-Metallic-Lacke pigmentiert werden.

[0037] Die erfindungsgemäß hergestellten Pigmente sind auch geeignet als Farbmittel in elektrophotographischen Tonern und Entwicklern, wie z. B. Ein- oder Zweikomponentenpulvertönern (auch Ein- oder Zweikomponenten-Entwickler genannt), Magnettoner, Flüssigtoner, Polymerisationstoner sowie Spezialtoner.

[0038] Typische Tonerbindemittel sind Polymerisations-, Polyadditions- und Polykondensationsharze, wie Styrol-, Styrolacrylat-, Styrolbutadien-, Acrylat-, Polyester-, Phenol-Epoxidharze, Polysulfone, Polyurethane, einzeln oder in Kombination, sowie Polyethylen und Polypropylen, die noch weitere Inhaltsstoffe, wie Ladungssteuermittel, Wachse oder Fließhilfsmittel, enthalten können oder im Nachhinein mit diesen Zusätzen modifiziert werden.

[0039] Des weiteren sind die erfindungsgemäß hergestellten Pigmente geeignet als Farbmittel in Pulver und Pulverlacken, insbesondere in triboelektrisch oder elektrokinetisch versprühbaren Pulverlacken, die zur Oberflächenbeschichtung von Gegenständen aus beispielsweise Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Keramik, Beton, Textilmaterial, Papier oder Kautschuk zur Anwendung kommen. Als Pulverlackharze werden typischerweise Epoxidharze, carboxyl- und hydroxylgruppenhaltige Polyesterharze, Polyurethan- und Acrylharze zusammen mit üblichen Härtern eingesetzt. Auch Kombinationen von Harzen finden Verwendung. So werden beispielsweise häufig Epoxidharze in Kombination mit carboxyl- und hydroxylgruppenhaltigen Polyesterharzen eingesetzt. Typische Härterkomponenten (in Abhängigkeit vom Harzsystem) sind beispielsweise Säureanhydride, Imidazole sowie Dicyandiamid und deren Abkömmlinge, verkappte Isocyanate, Bisacetylurethane, Phenol- und Melaminharze, Triglycidylisocyanurate, Oxazoline und Dicarbonsäuren.

[0040] Außerdem sind die erfindungsgemäß hergestellten Pigmente als Farbmittel in Ink-Jet Tinten auf wäßriger und nichtwäßriger Basis sowie in solchen Tinten, die nach dem hot-melt-Verfahren arbeiten, geeignet. Darüber hinaus sind die erfindungsgemäß hergestellten Pigmente auch als Farbmittel für Farbfilter, sowohl für die subtraktive als auch für die additive Farberzeugung, geeignet.

[0041] Zur Beurteilung der Eigenschaften der nach der Erfindung hergestellten Pigmente auf dem Lacksektor wurden aus der Vielzahl der bekannten Lacke ein aromatenhaltiger Alkydmelaminharzlack (AM) auf Basis eines mittelöligen Alkydharzes und eines butanolveretherten Melaminharzes, ein Polyesterlack (PE) auf Basis von Celluloseacetobutyrat, ein High-Solid-Acrylharzeinbrennlack auf Basis einer nichtwäßrigen Dispersion (HS) sowie ein wäßriger Lack auf Polyurethanbasis (PUR) ausgewählt.

[0042] Die Bestimmung der Farbstärke und des Farbtons erfolgte nach DIN 55986.

[0043] Die Rheologie des Mahlguts nach der Dispergierung (mill base-Rheologie) wurde anhand der folgenden fünfstufigen Skala bewertet:

- | | |
|---|-----------------|
| 5 | dünnflüssig |
| 4 | flüssig |
| 3 | dickflüssig |
| 2 | leicht gestockt |

1 gestockt

[0044] Nach dem Verdünnen des Mahlguts auf die Pigmentendkonzentration wurde die Viskosität mit dem Viskospatel nach Rossmann, Typ 301 der Firma Erichsen beurteilt.

5 Glanzmessungen erfolgten an Folienaufgüssen unter einem Winkel von 20 ° nach DIN 67530 (ASTMD 523) mit dem "multigloss"-Glanzmeßgerät der Firma Byk-Mallinckrodt.

[0045] Die Bestimmung der Lösemittlechtheit erfolgte nach DIN 55976.

[0046] Die Bestimmung der Überlackierbarkeit erfolgte nach DIN 53221.

10 [0047] In den nachstehenden Beispielen beziehen sich Teile jeweils auf Gewichtsteile und Prozente jeweils auf Gewichtsprozente der so beschriebenen Substanzen.

Beispiel 1

15 [0048] In einem Rührgefäß werden 1350 Teile Wasser vorgelegt und unter Rühren bei 25 °C nacheinander 150 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid, 15 Teile einer 50 %igen wäßrigen Harzseife und 249,5 Teile einer 40 %igen wäßrigen Monomethylaminlösung zugegeben. Es wird zum Sieden erhitzt und 2 Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Danach wird eine wäßrige Lösung aus 7,5 Teilen Dimethyldistearylammoniumchlorid und 328 Teilen Wasser zugegeben und das Monomethylamin bis 100 °C am Übergang abdestilliert. Die Rohpigmentsuspension wird auf 20 °C abgekühlt.

20 Man erhält 1339,7 Teile Rohpigmentsuspension 12,4 %ig.

In eine Rührwerkskugelmühle (Hersteller: Draiswerke GmbH, Mannheim), die mit 410 Teilen Zirkonmischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm als Mahlkörper gefüllt ist, werden 80,8 Teile der Rohpigmentsuspension 12,4 %ig und 19,2 Teile Wasser eindosiert und 30 Minuten lang mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 15,8 m/s und einer Leistungsdichte von 3,5 kW/l Mahlraum bei 20 °C gemahlen. Danach werden die Mahlkörper durch Sieben vom Mahlgut abgetrennt. Die Mahlgutsuspension wird anschließend abgesaugt, mit Wasser gewaschen und das erhaltene Pigment bei 80 °C getrocknet.

25 Man erhält 9,6 Teile Pigment. Im PE-Lack werden rote, transparente und farbstarke Lackierungen erhalten. Die Metalllackierung ist farbstark und farbtief. Die Glanzmessung ergibt den Wert 47 und die Viskositätsmessung den Wert 3,5 s.

30

Vergleichsbeispiel 1a

(Wiederholung von Beispiel 1, aber Perlmahlung mit niedrigem Energieeintrag)

35 [0049] In einem Rührgefäß werden 1350 Teile Wasser vorgelegt und unter Rühren bei 25 °C nacheinander 150 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid, 15 Teile einer 50 %igen wäßrigen Harzseife und 249,5 Teile einer 40 %igen wäßrigen Monomethylaminlösung zugegeben. Es wird zum Sieden erhitzt und 2 Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Danach wird eine wäßrige Lösung aus 7,5 Teilen Dimethyldistearylammoniumchlorid und 328 Teilen Wasser zugegeben und das Monomethylamin bis 100 °C am Übergang abdestilliert. Die Rohpigmentsuspension wird auf 20 °C abgekühlt.

40

Man erhält 1629 Teile Rohpigmentsuspension 10,0 %ig.

In eine Rührwerkskugelmühle mit Scheibennührwerk (Hersteller: Draiswerke GmbH, Mannheim), die mit 1000 Teilen Quarzperlen vom Durchmesser 1 mm als Mahlkörper gefüllt ist, werden 350 Teile Rohpigmentsuspension 10,0 %ig eindosiert und mit einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von 10,2 m/s sowie einer spezifischen Leistungsdichte von 0,45 kW pro Liter Mahlraum 1 Stunde lang bei 25 °C gemahlen. Anschließend wird die Mahlgutsuspension von den Mahlkörpern abgesiebt, die Mahlkörper mit Wasser abgespült und die Mahlgutsuspensionen vereinigt, abgesaugt, mit Wasser gewaschen und bei 80 °C getrocknet.

45

Man erhält 33,9 Teile Pigment. Im PE-Lack werden deckende Lackierungen erhalten. Das Pigment ist daher nicht für Metalllacke geeignet.

50

Vergleichsbeispiel 1b

(Wiederholung von Beispiel 1, aber Perlmahlung mit niedrigem Energieeintrag und 0,3 - 0,4 mm-Mahlkörpern)

55 [0050] In einem Rührgefäß werden 1350 Teile Wasser vorgelegt und unter Rühren bei 25 °C nacheinander 150 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid, 15 Teile einer 50 %igen wäßrigen Harzseife und 249,5 Teile einer 40 %igen wäßrigen Monomethylaminlösung zugegeben. Es wird zum Sieden erhitzt und 2 Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Danach wird eine wäßrige Lösung aus 7,5 Teilen Dimethyldistearylammoniumchlorid und 328 Teilen Wasser

zugegeben und das Monomethylamin bis 100 °C am Übergang abdestilliert. Die

Rohpigmentsuspension wird auf 20 °C abgekühlt. Man erhält 1629 Teile Rohpigmentsuspension 10,0 %ig.

In eine Rührwerkskugelmühle mit Scheibenrührwerk (Hersteller: Draiswerke GmbH, Mannheim), die mit 1500 Teilen Zirkonmischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm als Mahlkörper gefüllt ist, werden 350 Teile Rohpigmentsuspension 10,0 %ig eindosiert und mit einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von 10,2 m/s sowie einer spezifischen Leistungsdichte von 0,45 kW pro Liter Mahlraum 1 Stunde lang bei 25 °C gemahlen. Anschließend wird die Mahlgutsuspension von den Mahlkörpern abgesiebt, die Mahlkörper mit Wasser abgespült und die Mahlgutsuspensionen vereinigt, abgesaugt, mit Wasser gewaschen und bei 80 °C getrocknet.

Man erhält 33,5 Teile Pigment. Im PE-Lack werden deckende Lackierungen erhalten. Das Pigment ist daher nicht für Metalllacke geeignet.

Vergleichsbeispiel 1c

(Wiederholung von Beispiel 1 unter Verzicht der Perlmahlung)

[0051] In einem Rührgefäß werden 1350 Teile Wasser vorgelegt und unter Rühren bei 25 °C nacheinander 150 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid, 15 Teile einer 50 %igen wäßrigen Harzseife und 249,5 Teile einer 40 %igen wäßrigen Monomethylaminlösung zugegeben. Es wird zum Sieden erhitzt und zwei Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Danach wird eine wäßrige Lösung aus 7,5 Teilen Dimethyldistearylammoniumchlorid und 328 Teilen Wasser zugegeben und das Monomethylamin bis 100 °C am Übergang abdestilliert. Die Pigmentsuspension wird auf 20 °C abgekühlt, abgesaugt, mit Wasser gewaschen und das erhaltene Perylendiimid bei 80 °C getrocknet.

Man erhält 165,9 Teile N,N-Dimethyl-perylen-3,4,9-10-tetracarbonsäurediimid. Im PE-Lack werden deckende und farb-schwache Lackierungen erhalten.

Die Metalllackierung ist farbschwach und matt. Die Glanzmessung ergibt den Wert 5 und die Viskositätsmessung den Wert 1,9 s.

Beispiel 2

[0052] In einem Rührgefäß werden 1350 Teile Wasser vorgelegt und unter Rühren bei 25 °C nacheinander 150 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid, 15 Teile einer 50 %igen wäßrigen Harzseife und 249,5 Teile einer 40 %igen wäßrigen Monomethylaminlösung zugegeben. Es wird zum Sieden erhitzt und 2 Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Danach wird eine wäßrige Lösung aus 7,5 Teilen Dimethyldistearylammoniumchlorid und 328 Teilen Wasser zugegeben und das Monomethylamin bis 100 °C am Übergang abdestilliert. Die Rohpigmentsuspension wird auf 20 °C abgekühlt.

Man erhält 1339,7 Teile Rohpigmentsuspension 12,4 %ig.

In eine Rührwerkskugelmühle (Hersteller: Draiswerke GmbH, Mannheim), die mit 419 Teilen Zirkonmischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm als Mahlkörper gefüllt ist, werden 60,6 Teile der Rohpigmentsuspension 12,4 %ig und 39,4 Teile Wasser eindosiert und 30 Minuten lang mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 15,8 m/s und einer Leistungsdichte von 3,5 kW/l Mahlraum bei 20 °C gemahlen. Danach werden die Mahlkörper durch Sieben vom Mahlgut abgetrennt. Die Mahlgutsuspension wird anschließend abgesaugt, mit Wasser gewaschen und das erhaltene Pigment bei 80°C getrocknet.

Man erhält 7,2 Teile Pigment. Im PE-Lack werden transparente und farbstarke Lackierungen erhalten. Die Metalllackierung ist farbstarke und rein. Die Glanzmessung ergibt den Wert 33 und die Viskositätsmessung den Wert 4,0 s.

Beispiel 3

[0053] In einem Rührgefäß werden 1350 Teile Wasser vorgelegt und unter Rühren bei 25 °C nacheinander 150 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid, 15 Teile einer 50 %igen wäßrigen Harzseife und 249,5 Teile einer 40 %igen wäßrigen Monomethylaminlösung zugegeben. Es wird zum Sieden erhitzt und 2 Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Danach werden 7,5 Teile Dimethyldistearylammoniumchlorid zugegeben und das Monomethylamin bis 100°C am Übergang abdestilliert. Die Rohpigmentsuspension wird auf 20°C abgekühlt.

Man erhält 1676 Teile Rohpigmentsuspension 10,4 %ig.

In eine Rührwerkskugelmühle (Hersteller: Draiswerke GmbH, Mannheim), die mit 360 Teilen Zirkonmischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm als Mahlkörper gefüllt ist, werden 100 Teile der Rohpigmentsuspension 10,4 %ig eindosiert und 30 Minuten lang mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 15,8 m/s und einer Leistungsdichte von 3,5 kW/l Mahlraum bei 20 °C gemahlen. Danach werden die Mahlkörper durch Sieben vom Mahlgut abgetrennt. Die Mahlgutsuspension wird durch Zugabe von Essigsäure auf pH 5-6 gestellt, anschließend abgesaugt, mit Wasser gewaschen und das erhaltene Pigment bei 80 °C getrocknet.

Man erhält 8,4 Teile Pigment. Im PE-Lack werden transparente und farbstarke Lackierungen erhalten. Die Metallclakierung ist farbstarke und rein. Die Glanzmessung ergibt den Wert 33 und die Viskositätsmessung den Wert 2,9 s.

Beispiel 4

5

[0054] In einem Rührgefäß werden 1350 Teile Wasser vorgelegt und unter Rühren bei 25 °C nacheinander 150 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid, 15 Teile einer 50 %igen wäßrigen Harzseife und 249,5 Teile einer 40 %igen wäßrigen Monomethylaminlösung zugegeben. Es wird zum Sieden erhitzt und 2 Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Danach werden 7,5 Teile Dimethyldistearylammoniumchlorid zugegeben und das Monomethylamin bis 100 °C am Übergang abdestilliert. Die Rohpigmentsuspension wird auf 20 °C abgekühlt.

10

Man erhält 1676 Teile Rohpigmentsuspension 10,4 %ig.

In eine Rührwerkskugelmühle (Hersteller: Draiswerke GmbH, Mannheim), die mit 360 Teilen Zirkonmischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm als Mahlkörper gefüllt ist, werden 100 Teile der Rohpigmentsuspension 10,4 %ig eindosiert und 30 Minuten lang mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 15,8 m/s und einer Leistungsdichte von 3,5 kW/l Mahlraum bei 20 °C gemahlen. Danach werden die Mahlkörper durch Sieben vom Mahlgut abgetrennt. Die Mahlgutsuspension wird durch Zugabe von Essigsäure auf pH 8 gestellt, anschließend abgesaugt, mit Wasser gewaschen und das erhaltene Pigment bei 80 °C getrocknet.

15

Man erhält 8,7 Teile Pigment. Im PE-Lack werden transparente und farbstarke Lackierungen erhalten. Die Metallclakierung ist farbstarke. Die Glanzmessung ergibt den Wert 26 und die Viskositätsmessung den Wert 2,7 s.

20

Beispiel 5

[0055] In einem Rührgefäß werden 1350 Teile Wasser vorgelegt und unter Rühren bei 25 °C nacheinander 150 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid, 15 Teile einer 50 %igen wäßrigen Harzseife und 249,5 Teile einer 40 %igen wäßrigen Monomethylaminlösung zugegeben. Es wird zum Sieden erhitzt und zwei Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Danach werden 7,5 Teile Dimethyldistearylammoniumchlorid zugegeben und das Monomethylamin bis 100 °C am Übergang abdestilliert. Die Rohpigmentsuspension wird auf 20 °C abgekühlt.

25

Man erhält 1676 Teile Rohpigmentsuspension 10,4 %ig.

In eine Rührwerkskugelmühle (Hersteller Draiswerke GmbH, Mannheim), die mit 342 Teilen Zirkonmischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm als Mahlkörper gefüllt ist, werden 100 Teile der Rohpigmentsuspension 10,4 %ig eindosiert und 30 Minuten lang mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 17,7 m/s und einer Leistungsdichte von 3,5 kW/l Mahlraum bei 20 °C gemahlen. Danach werden die Mahlkörper durch Sieben vom Mahlgut abgetrennt. Die Mahlgutsuspension wird durch Zugabe von Essigsäure auf pH 5-6 gestellt, anschließend abgesaugt, mit Wasser gewaschen und das erhaltene Pigment bei 80 °C getrocknet.

30

Man erhält 10 Teile Pigment. Im PE-Lack werden transparente und farbstarke Lackierungen erhalten. Die Metallclakierung ist farbstarke und rein. Die Glanzmessung ergibt den Wert 50.

35

Beispiel 6

[0056] In einem Rührgefäß werden 1350 Teile Wasser vorgelegt und unter Rühren bei 25 °C nacheinander 150 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid, 249,5 Teile einer 40 %igen wäßrigen Monomethylaminlösung und 15 Teile Pigmentdispersator mit der allgemeinen Formel (III) zugegeben. Im bivalenten Rest A dieser Formel bedeutet R¹³ eine Propylengruppe, R¹⁴ und R¹⁵ je eine Ethylgruppe und in dem bivalenten Rest B dieser Formel bedeutet R¹⁶ eine Methylengruppe und e ist die Zahl 0. Der Pigmentdispersator liegt als inneres Salz vor. Es wird zum Sieden erhitzt und 2 Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Danach werden 28,2 Teile einer 29 %igen wäßrigen Lösung von Hexadecyltrimethylammoniumchlorid zugegeben und das Monomethylamin bis 100 °C am Übergang abdestilliert. Die Rohpigmentsuspension wird auf 20 °C abgekühlt.

40

Man erhält 1599 Teile Rohpigmentsuspension 10,4 %ig.

In eine Rührwerkskugelmühle (Hersteller: Draiswerke GmbH, Mannheim), die mit 360 Teilen Zirkonmischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm als Mahlkörper gefüllt ist, werden 86,5 Teile der Rohpigmentsuspension 10,4 %ig eindosiert und 30 Minuten lang mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 15,8 m/s und einer Leistungsdichte von 3,5 kW/l Mahlraum bei 20 °C gemahlen. Danach werden die Mahlkörper durch Sieben vom Mahlgut abgetrennt. Die Mahlgutsuspension wird anschließend abgesaugt, mit Wasser gewaschen und die erhaltene Pigmentzubereitung bei 80 °C getrocknet.

50

Man erhält 7,7 Teile Pigmentzubereitung. Im HS-Lack werden marronfarbene, transparente und farbstarke Lackierungen erhalten. Die Glanzmessung ergibt den Wert 75. Die Pigmentzubereitung ist nicht geflockt.

55

Beispiel 7

- [0057] In einem Rührgefäß werden 1350 Teile Wasser vorgelegt und unter Rühren bei 60 °C nacheinander 150 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid, 15 Teile einer 50 %igen wäßrigen Harzseife und 89 Teile einer 40 %igen wäßrigen Monomethylaminlösung zugegeben. Es wird zum Sieden erhitzt und 2 Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Danach wird eine wäßrige Lösung aus 7,5 Teilen Dimethyldistearylammmoniumchlorid und 328 Teilen Wasser zugegeben und das Monomethylamin bis 100 °C am Übergang abdestilliert. Anschließend wird auf 125 °C erhitzt und 3 Stunden bei 125 °C gerührt. Nach beendeter Reaktion wird die Rohpigmentsuspension auf 20 °C abgekühlt. Man erhält 1537 Teile Rohpigmentsuspension 9,0 %ig.
- 10 In eine Rührwerkskugelmühle (Hersteller: Draiswerke GmbH, Mannheim), die mit 360 Teilen Zirkonmischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm als Mahlkörper gefüllt ist, werden 100 Teile der Rohpigmentsuspension 9,0 %ig eindosiert und 30 Minuten lang mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 15,8 m/s und einer Leistungsdichte von 3,5 kW/l Mahlraum bei 20 °C gemahlen. Danach werden die Mahlkörper durch Sieben vom Mahlgut abgetrennt. Die Mahlgutsuspension wird abgesaugt, mit Wasser gewaschen und das erhaltene Pigment bei 80 °C getrocknet.
- 15 Man erhält 7,5 Teile Pigment. Im PE-Lack werden transparente und farbstarke Lackierungen erhalten. Die Metallclackierung ist farbstarke und tief. Die Glanzmessung ergibt den Wert 63 und die Viskositätsmessung den Wert 3,4 s. Die Rheologie wird mit 3 bewertet.

Beispiel 8

- [0058] In einem Rührgefäß werden 1350 Teile Wasser vorgelegt und unter Rühren bei 25 °C nacheinander 150 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid, 15 Teile Pigmentdispersator der allgemeinen Formel (II) und 249,5 Teile einer 40 %igen wäßrigen Monomethylaminlösung zugegeben. In den bivalenten Resten V und W dieser Formel bedeutet R⁵ je eine Ethylengruppe, Y den Rest -SO₃, X⁺ ein Proton und o ist die Zahl 0. Es wird zum Sieden erhitzt und 2 Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Danach wird das Monomethylamin bis 100 °C am Übergang abdestilliert. Danach werden 52,6 Teile einer 29 %igen wäßrigen Lösung von Hexadecyltrimethylammmoniumchlorid zugegeben. Die Rohpigmentsuspension wird auf 20 °C abgekühlt. Man erhält 1664 Teile Rohpigmentsuspension 11,1 %ig.
- 20 In eine Rührwerkskugelmühle (Hersteller: Draiswerke GmbH, Mannheim), die mit 342 Teilen Zirkonmischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm als Mahlkörper gefüllt ist, werden 100 Teile der Rohpigmentsuspension 11,1 %ig eindosiert und 30 Minuten lang mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 15,8 m/s und einer Leistungsdichte von 3,5 kW/l Mahlraum bei 20 °C gemahlen. Danach werden die Mahlkörper durch Sieben vom Mahlgut abgetrennt. Die Mahlgutsuspension wird abgesaugt, mit Wasser gewaschen und die erhaltene Pigmentzubereitung bei 80 °C getrocknet.
- 30 Man erhält 9,3 Teile Pigmentzubereitung. Im HS-Lack werden transparente und farbstarke Lackierungen erhalten. Die Glanzmessung ergibt den Wert 77.

Beispiel 9

- [0059] In einem Rührgefäß werden 1350 Teile Wasser vorgelegt und unter Rühren bei 50 °C nacheinander 150 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid, 15 Teile einer 50 %igen wäßrigen Harzseife und 249,5 Teile einer 40 %igen wäßrigen Monomethylaminlösung zugegeben. Es wird zum Sieden erhitzt und zwei Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Danach wird eine wäßrige Lösung aus 7,5 Teilen Dimethyldistearylammmoniumchlorid und 328 Teilen Wasser zugegeben und das Monomethylamin bis 100 °C am Übergang abdestilliert. Die Pigmentsuspension wird auf 20 °C abgekühlt. Man erhält 1482 Teile Rohpigmentsuspension 10,8 %ig.
- 45 In eine Rührwerkskugelmühle (Hersteller: Draiswerke GmbH, Mannheim), die mit 364 Teile Zirkonmischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm als Mahlkörper gefüllt ist, werden 92,6 Teile der Rohpigmentsuspension 10,8 %ig und 7,4 Teile Wasser eindosiert und 30 Minuten lang mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 15,8 m/s und einer Leistungsdichte von 3,5 kW/l Mahlraum bei 20 °C gemahlen. Danach werden die Mahlkörper durch Sieben vom Mahlgut abgetrennt. Die Mahlgutsuspension wird anschließend abgesaugt, mit Wasser gewaschen und das erhaltene Pigment bei 80 °C getrocknet.
- 50 Man erhält 8,9 Teile Pigment. Im PE-Lack werden transparente und farbstarke Lackierungen erhalten. Die Metallclackierung ist farbstarke und farbtief. Die Glanzmessung ergibt den Wert 70 und die Viskositätsmessung 3,4 s. Die Lösemittelechtheit ist einwandfrei.

Beispiel 10

(Wiederholung von Beispiel 1, aber Zugabe von Harzseife und Dimethyldistearylammoniumchlorid erst bei der Mahlung)

5

[0060] In einem Rührgefäß werden 1350 Teile Wasser vorgelegt und unter Rühren bei 25°C nacheinander 150 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid und 249,5 Teile einer 40 %igen wäßrigen Monomethylaminlösung zugegeben. Es wird zum Sieden erhitzt und 2 Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Danach wird das Monomethylamin bis 100 °C am Übergang abdestilliert. Die Rohpigmentsuspension wird auf 20 °C abgekühlt.

10

Man erhält 1662 Teile Rohpigmentsuspension 9,6 %ig.

In eine Rührwerkskugelmühle (Hersteller: Draiswerke GmbH, Mannheim), die mit 416 Teile Zirkonmischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm als Mahlkörper gefüllt ist, werden 98,6 Teile der Rohpigmentsuspension 9,6 %ig, 0,9 Teile einer 50 %igen wäßrigen Harzseife und 0,45 Teile Dimethyldistearylammoniumchlorid eindosiert und 30 Minuten lang mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 15,8 m/s und einer Leistungsdichte von 3,5 kW/l Mahlraum bei 20°C gemahlen.

15

Danach werden die Mahlkörper durch Sieben vom Mahlgut abgetrennt. Die Mahlgutsuspension wird anschließend abgesaugt, mit Wasser gewaschen und das erhaltene Pigment bei 80 °C getrocknet.

Man erhält 9,4 Teile Pigment. Im PE-Lack werden transparente und farbstarke Lackierungen erhalten. Die Metalliclackierung ist transparent und farbstarke. Die Glanzmessung ergibt den Wert 59 und die Viskositätsmessung den Wert 2,3 s. Die Rheologie wird mit 4 bewertet.

20

Vergleichsbeispiel 10a

(Wiederholung von Beispiel 10, aber Kondensation und Perlmahlung ohne Harzseife und Dimethyldistearylammoniumchlorid)

25

[0061] In einem Rührgefäß werden 1350 Teile Wasser vorgelegt und unter Rühren bei 25 °C nacheinander 150 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid und 249,5 Teile einer 40 %igen wäßrigen Monomethylaminlösung zugegeben. Es wird zum Sieden erhitzt und 2 Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Danach wird das Monomethylamin bis 100 °C am Übergang abdestilliert. Die Rohpigmentsuspension wird auf 20 °C abgekühlt.

30

Man erhält 1662 Teile Rohpigmentsuspension 9,6 %ig.

In eine Rührwerkskugelmühle (Hersteller: Draiswerke GmbH, Mannheim), die mit 420 Teile Zirkonmischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm als Mahlkörper gefüllt ist, werden 98,6 Teile der Rohpigmentsuspension 9,6 %ig eindosiert und 30 Minuten lang mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 15,8 m/s und einer Leistungsdichte von 3,5 kW/l Mahlraum bei 20 °C gemahlen. Danach werden die Mahlkörper durch Sieben vom Mahlgut abgetrennt. Die Mahlgutsuspension wird anschließend abgesaugt, mit Wasser gewaschen und das erhaltene Pigment bei 80 °C getrocknet.

35

Man erhält 9,4 Teile Pigment. Im PE-Lack werden deckende und farbschwache Lackierungen erhalten. Die Metalliclackierung ist farbschwach und trüb. Die Glanzmessung ergibt den Wert 5 und die Viskositätsmessung den Wert 2,4 s.

Vergleichsbeispiel 10b

40

(Wiederholung von Beispiel 10, aber Harzseife und Dimethyldistearylammoniumchlorid erst nach der Perlmahlung zugegeben).

45

[0062] In einem Rührgefäß werden 1350 Teile Wasser vorgelegt und unter Rühren bei 25 °C nacheinander 150 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid und 249,5 Teile einer 40 %igen wäßrigen Monomethylaminlösung zugegeben. Es wird zum Sieden erhitzt und 2 Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Danach wird das Monomethylamin bis 100 °C am Übergang abdestilliert. Die Rohpigmentsuspension wird auf 20 °C abgekühlt.

Man erhält 1662 Teile Rohpigmentsuspension 9,6 %ig.

50

In eine Rührwerkskugelmühle (Hersteller Draiswerke GmbH, Mannheim), die mit 420 Teilen Zirkonmischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm als Mahlkörper gefüllt ist, werden 98,6 Teile der Rohpigmentsuspension 9,6 %ig eindosiert und 30 Minuten lang mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 15,8 m/s und einer Leistungsdichte von 3,5 kW/l Mahlraum bei 20 °C gemahlen. Danach werden die Mahlkörper durch Sieben vom Mahlgut abgetrennt. In die Mahlgutsuspension werden bei 25 °C nacheinander 0,9 Teile einer 50 %igen wäßrigen Harzseife und 0,45 Teile Dimethyldistearylammoniumchlorid zugegeben und 1 Stunde bei 25 °C gerührt. Anschließend wird das Pigment abgesaugt, mit Wasser gewaschen und das erhaltene Pigment bei 80 °C getrocknet.

55

Man erhält 9,2 Teile Pigment. Im PE-Lack werden deckende Lackierungen erhalten.

Beispiel 11 In einem Rührgefäß werden 1350 Teile Wasser vorgelegt und unter Rühren bei 25 °C nacheinander 150 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid, 15 Teile einer 50 %igen wäßrigen Harzseife und 249,5 Teile einer 40 %igen wäßrigen Monomethylaminlösung zugegeben. Es wird zum Sieden erhitzt und 2 Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Danach wird eine wäßrige Lösung aus 7,5 Teilen Dimethyldistearylammmoniumchlorid und 328 Teilen Wasser zugegeben und das Monomethylamin bis 100 °C am Übergang abdestilliert. Die Rohpigmentsuspension wird auf 20 °C abgekühlt.

Man erhält 1339,7 Teile Rohpigmentsuspension 12,4 %ig.

In eine Rührwerkskugelmühle (Hersteller: Draiswerke GmbH, Mannheim), die mit 357 Teile Zirkonmischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm als Mahlkörper gefüllt ist, werden 80,8 Teile der Rohpigmentsuspension 12,4 %ig und 19,2 Teile Wasser eindosiert und 10 Minuten lang mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 15,8 m/s und einer Leistungsdichte von 3,5 kW/l Mahlraum bei 20 °C gemahlen. Danach werden die Mahlkörper durch Sieben vom Mahlgut abgetrennt. Die Mahlgutsuspension wird anschließend abgesaugt, mit Wasser gewaschen und das erhaltene Pigment bei 80 °C getrocknet.

Man erhält 9,7 Teile Pigment. Im PE-Lack werden transparente und farbstarke Lackierungen erhalten. Die Metallclackierung ist farbstark und farbtief. Die Glanzmessung ergibt den Wert 86 und die Viskositätsmessung den Wert 3,5 s.

Beispiel 12

[0063] In einem Rührgefäß werden 1350 Teile Wasser vorgelegt und unter Rühren bei 25 °C nacheinander 150 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid, 15 Teile einer 50 %igen wäßrigen Harzseife und 249,5 Teile einer 40 %igen wäßrigen Monomethylaminlösung zugegeben. Es wird zum Sieden erhitzt und zwei Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Danach wird eine wäßrige Lösung aus 7,5 Teilen Dimethyldistearylammmoniumchlorid und 328 Teilen Wasser zugegeben und das Monomethylamin bis 100 °C am Übergang abdestilliert. Die Rohpigmentsuspension wird auf 20 °C abgekühlt.

Man erhält 1339,7 Teile Rohpigmentsuspension 12,4 %ig.

In eine Rührwerkskugelmühle (Hersteller: Draiswerke GmbH, Mannheim), die mit 368 Teilen Zirkonmischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm als Mahlkörper gefüllt ist, werden 80,8 Teile der Rohpigmentsuspension 12,4 %ig, 14,7 Teile Wasser und 4,5 Teile Ethanol eindosiert und 30 Minuten lang mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 15,8 m/s und einer Leistungsdichte von 3,5 kW/l Mahlraum bei 20 °C gemahlen. Danach werden die Mahlkörper durch Sieben vom Mahlgut abgetrennt. Die Mahlgutsuspension wird anschließend abgesaugt, mit Wasser gewaschen und das erhaltene Pigment bei 80 °C getrocknet.

Man erhält 10,0 Teile Pigment. Im AM-Lack werden transparente und farbstarke Lackierungen erhalten. Die Glanzmessung ergibt den Wert 84. Die Überlackierbarkeit ist einwandfrei.

Beispiel 13

[0064] In einem Rührgefäß werden 1350 Teile Wasser vorgelegt und unter Rühren bei 25 °C nacheinander 150 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid, 72,8 Teile eines Kondensationsproduktes auf Basis von Cyanurchlorid, Taurin, N,N'-Diethylaminopropylamin und p-Phenylendiamin 22,4 %ig und 249,5 Teile einer 40 %igen wäßrigen Monomethylaminlösung zugegeben und 1 Stunde bei 25 °C gerührt. Danach wird zum Sieden erhitzt und 2 Stunden bei Siedetemperatur gerührt. Dann wird das Monomethylamin bis 100 °C am Übergang abdestilliert. Die Rohpigmentsuspension wird auf 20 °C abgekühlt.

Man erhält 1392 Teile Rohpigmentsuspension 11,7 %ig.

In eine Rührwerkskugelmühle (Hersteller: Draiswerke GmbH, Mannheim), die mit 402 Teile Zirkonmischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm als Mahlkörper gefüllt ist, werden 85,2 Teile der Rohpigmentsuspension 11,7 %ig und 14,8 Teile Wasser eindosiert und 30 Minuten lang mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 15,8 m/s und einer Leistungsdichte von 3,5 kW/l Mahlraum bei 20 °C gemahlen. Danach werden die Mahlkörper durch Sieben vom Mahlgut abgetrennt. Die Mahlgutsuspension wird anschließend im Vakuum zur Trockene eingedampft. Man erhält 10,4 Teile Pigment.

7,6 Teile Pigment werden mit 0,4 Teilen Pigmentdispersator der allgemeinen Formel (II) mechanisch gemischt. Im bivalenten Rest V dieser Formel bedeutet R⁴ eine Methylgruppe und in dem bivalenten Rest W bedeutet R⁵ eine Methylengruppe, Y den Rest -SO₃⁻, X⁺ ein Wasserstoffion und o die Zahl 0.

Man erhält eine Pigmentzubereitung. Im PUR-Lack werden transparente und farbstarke Lackierungen erhalten. Die Metallclackierung ist farbstark.

Beispiel 14

[0065] In einem Rührgefäß werden 750 Teile Wasser vorgelegt und unter Rühren bei 25°C nacheinander 150 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid, 15 Teile einer 50 %igen wäßrigen Harzseife und 249,5 Teile einer 40

%igen wäßrigen Monomethylaminlösung zugegeben und 1 Stunde bei 25 °C gerührt. Danach wird eine wäßrige Lösung aus 7,5 Teilen Dimethyldistearylammoniumchlorid und 328 Teilen Wasser zugegeben. Es wird zum Sieden erhitzt, 2 Stunden bei Siedetemperatur gerührt und dann das Monomethylamin bis 100 °C am Übergang abdestilliert. Die Rohpigmentsuspension wird auf 20°C abgekühlt.

5 Man erhält 1416 Teile Rohpigmentsuspension 11,3 %ig.

In eine Rührwerkskugelmühle (Hersteller: Draiswerke GmbH, Mannheim), die mit 366 Teile Zirkonmischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm als Mahlkörper gefüllt ist, werden 88,2 Teile der Rohpigmentsuspension 11,3 %ig und 11,8 Teile Wasser eindosiert und 30 Minuten lang mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 15,8 m/s und einer Leistungsdichte von 3,5 kW/l Mahlraum bei 20 °C gemahlen. Danach werden die Mahlkörper durch Sieben vom Mahlgut abgetrennt.

10 Die Mahlgutsuspension wird anschließend abgesaugt, mit Wasser gewaschen und das erhaltene Pigment bei 80 °C getrocknet.

Man erhält 8,5 Teile Pigment. Im PE-Lack werden rote, transparente und farbstarke Lackierungen erhalten. Die Metalllackierung ist farbstark, farbtief und rein. Die Glanzmessung ergibt den Wert 68 und die Viskositätsmessung den Wert 3,8 s.

15

Beispiel 15

[0066] In einem Rührgefäß werden 879 Teile Wasser vorgelegt und unter Rühren bei 25 °C nacheinander 100 Teile Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid, 26,1 Teile Pigmentdispersator der allgemeinen Formel (IV) als 19,1 %iger Preßkuchen und 166,3 Teile einer wäßrigen 40 %igen Monomethylaminlösung zugegeben. In dieser Formel (IV) bedeutet Z eine Hydroxyethylengruppe und Z¹ den Rest der Formel IVa, in welcher X und X² jeweils einen Propylenrest und Y eine NH-Gruppe bedeutet, q und s die Zahl 1 und r die Zahl 0 darstellt. Es wird zum Sieden erhitzt, 2 Stunden bei Siedetemperatur gerührt und das Monomethylamin bis 100 °C am Übergang abdestilliert. Die Rohpigmentsuspension wird auf 20 °C abgekühlt.

25 Man erhält 985,9 Teile Rohpigmentsuspension 11,2 %ig.

In eine Rührwerkskugelmühle (Hersteller: Draiswerke GmbH, Mannheim), die mit 360 Teile Zirkonmischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm als Mahlkörper gefüllt ist, werden 80,8 Teile der Rohpigmentsuspension 12,4 %ig und 19,2 Teile Wasser eindosiert und 30 Minuten lang mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 15,8 m/s und einer Leistungsdichte von 3,5 kW/l Mahlraum bei 20 °C gemahlen. Danach werden die Mahlkörper durch Sieben vom Mahlgut abgetrennt.

30 Die Mahlgutsuspension wird anschließend abgesaugt, mit Wasser gewaschen und das erhaltene Pigment bei 80 °C getrocknet.

Man erhält 8,9 Teile Pigment. Im HS-Lack werden transparente und farbstarke Lackierungen erhalten. Die Glanzmessung ergibt den Wert 73 und die Viskositätsmessung den Wert 3,5 s. Die Rheologie wird mit 3 bewertet.

35 Patentansprüche


1. Verfahren zur Herstellung von N,N'-Dimethyl-perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäurediimid unter Anwendung der Reaktion von Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid mit Monomethylamin, dadurch gekennzeichnet, daß man pro Mol Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid die mindestens 2-fach molare Menge Monomethylamin und eine mindestens 3-fache Gewichtsmenge Wasser, bezogen auf das Gewicht des Dianhydrids, einsetzt, die Reaktion bei einer Temperatur von 50 bis 200 °C durchführt, nicht umgesetztes Monomethylamin abdestilliert, das erhaltene Rohpigment in einem flüssigen, wäßrigen oder wäßig-organischen Medium auf einer Rührwerkskugelmühle, die mit einer Leistungsdichte von mehr als 1,5 kW pro Liter Mahlraum und einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von mehr als 12 m/s betrieben wird, unter der Einwirkung von Mahlkörpern vom Durchmesser gleich oder kleiner als 0,9 mm naßvermahlt und das erhaltene Pigment isoliert; mit der Maßgabe, daß zu einem beliebigen Zeitpunkt des Verfahrens, spätestens jedoch während der Naßmahlung, ein oder mehrere Zusatzstoffe aus der Gruppe der Pigmentdispersatoren und Tenside zugegeben werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man pro Mol Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsäuredianhydrid die 3- bis 10-fach molare Menge, vorzugsweise 3- bis 8-fach molare Menge, Monomethylamin einsetzt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß man das Monomethylamin bei 0 bis 80 °C, vorzugsweise bei 20 bis 60 °C, zusetzt.
4. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß man eine 5- bis 12-fache, vorzugsweise 6- bis 9-fache, Gewichtsmenge Wasser, bezogen auf das Gewicht des Dianhydrids, einsetzt.
5. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man das Rohpigment in

wäßriger Suspension ohne Zwischenisolierung der Naßmahlung zuführt.

6. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Verweildauer des Mahlguts in der Rührwerkskugelmühle 5 bis 60 Minuten, vorzugsweise 10 bis 45 Minuten, beträgt.


7. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß man solche anion-aktiven, kationaktiven und/oder nichtionogenen Tenside einsetzt, die bei der Destillation des Methylamins oder bei der Mahlung nicht schäumen.

8. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß man als Pigmentdispergatoren solche der allgemeinen Formel (I)



in welcher

R¹ ein Wasserstoffatom, eine Hydroxy- oder Aminogruppe, oder eine C₁-C₂₀-Alkylgruppe, die durch ein oder mehrere Chlor- oder Bromatome, eine Phenylgruppe, ein oder mehrere Cyan-, Hydroxy-, Carbamoyl-, C₂-C₄-Acyl- oder C₁-C₄-Alkoxygruppen substituiert sein kann oder perfluoriert oder teilfluoriert ist, und R² und R³ unabhängig voneinander ein Wasserstoffatom, eine substituierte oder unsubstituierte, oder teil- oder perfluorierte Alkylgruppe mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen, oder eine substituierte oder unsubstituierte, oder teil- oder perfluorierte Alkenylgruppe mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen, darstellen, wobei die Substituenten Hydroxy, Phenyl, Cyano, Chlor, Brom, C₂-C₄-Acyl oder C₁-C₄-Alkoxy sein und vorzugsweise 1 bis 4 an der Zahl sein können, oder R² und R³ zusammen mit dem N-Atom einen gesättigten, ungesättigten oder aromatischen heterocyclischen Ring bilden, der gegebenenfalls ein weiteres Stickstoff-, Sauerstoff- oder Schwefelatom im Ring enthält; und n eine Zahl von 1 bis 6 ist; und/oder solche der allgemeinen Formel (II)



in welcher

V einen bivalenten Rest -O-, >NR⁴ oder >NR⁵-Y X⁺ und

W den bivalenten Rest >NR⁵-Y X⁺ bedeutet, .


D ein Chlor- oder Bromatom und sofern o > 1 ggf. eine Kombination davon darstellt, und o eine Zahl von 0 bis 4 ist;

R⁴ für ein Wasserstoffatom, eine C₁-C₁₈-Alkylgruppe oder für eine Phenylgruppe steht, die unsubstituiert oder


durch Halogen, C₁-C₄-Alkyl, C₁-C₄-Alkoxy oder Phenylazo ein- oder mehrfach substituiert sein kann,
 R⁵ für eine C₁-C₁₈-Alkylengruppe steht, die innerhalb der C-C-Kette durch ein Brückenglied aus der Reihe -O-, -NR⁶-, -S-, Phenylen, -CO-, -SO₂- oder -CR⁷R⁸- oder eine chemisch sinnvolle Kombination davon ein- oder mehrfach unterbrochen sein kann und in dem R⁶, R⁷ und R⁸ unabhängig voneinander jeweils ein Wasserstoffatom oder eine C₁-C₄-Alkylgruppe sind, die unsubstituiert oder durch einen heterocyclischen Rest substituiert sein kann, oder R⁵ für eine Phenylengruppe steht, die unsubstituiert oder durch C₁-C₄-Alkyl oder C₁-C₄-Alkoxy ein- oder mehrfach substituiert sein kann,
 Y einen der anionischen Reste -SO₃⁻ oder -COO⁻ bedeutet, und
 X⁺ die Bedeutung H⁺ oder das Äquivalent




eines Metallkations aus der 1. bis 5. Hauptgruppe oder aus der 1. oder 2. oder der 4. bis 8. Nebengruppe des Periodensystems der chemischen Elemente bezeichnet, wobei m eine der Zahlen 1, 2 oder 3 ist, oder ein Ammoniumion N⁺R⁹R¹⁰R¹¹R¹² definiert, wobei die Substituenten R⁹, R¹⁰, R¹¹ und R¹² am quartären N-Atom unabhängig voneinander jeweils ein Wasserstoffatom oder eine Gruppe aus der Reihe C₂-C₃₀-Alkyl, C₂-C₃₀-Alkenyl, C₅-C₃₀-Cycloalkyl, unsubstituiertes oder durch C₁-C₈-alkyliertes Phenyl oder eine (Poly)alkylenoxygruppe



sind, in der R⁸⁰ für Wasserstoff oder C₁-C₄-Alkyl steht und k eine Zahl von 1 bis 30 ist;
 und worin als R⁹, R¹⁰, R¹¹ und R¹² ausgewiesenes Alkyl, Alkenyl, Cycloalkyl, Phenyl oder Alkylphenyl durch Amino, Hydroxy und/oder Carboxy substituiert sein können; oder wobei die Substituenten R⁹ und R¹⁰ zusammen mit dem quartären N-Atom ein fünf- bis siebengliedriges gesättigtes Ringsystem, das ggf. noch weitere der Heteroatome O, S und/oder N enthält, bilden können,
 oder wobei die Substituenten R⁹, R¹⁰ und R¹¹ zusammen mit dem quartären N-Atom ein fünf- bis siebengliedriges aromatisches Ringsystem, das ggf. noch weitere der Heteroatome O, S und/oder N enthält und an dem ggf. zusätzliche Ringe ankondensiert sind, bilden können, und/oder solche der allgemeinen Formel (III)



in welcher
 A einen bivalenten Rest der Formel



und

B einen bivalenten Rest der Formel



bedeutet,

e einen Wert von 0 bis 8 hat, und, wenn e > 0 ist,


P ein Chlor- oder Bromatom und sofern e > 1 ist ggf. eine Kombination davon darstellt,

R¹³ für eine C₁-C₁₂-Alkylengruppe, eine Aralkylengruppe oder eine Arylengruppe, steht,

R¹⁴ und R¹⁵ gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, einen substituierten oder unsubstituierten C₁-C₂₀-Alkylrest, oder einen substituierten oder unsubstituierten C₂-C₂₀-Alkenylrest bedeuten, aber R¹⁴ und R¹⁵ nicht gleichzeitig Wasserstoff sind, oder

R¹⁴ und R¹⁵ zusammen mit dem angrenzenden N-Atom ein heterocyclisches Ringsystem bilden, das ggf. noch weitere der Heteroatome O, S und/oder N im Ring enthält und an das ggf. zusätzliche Ringe ankondensiert sind, und

R¹⁶ eine geradkettige oder verzweigte C₁-C₁₂-Alkylengruppe darstellt; und/oder solche der allgemeinen Formel (IV)




in welcher Z die Bedeutung Z¹, Z² oder Z³ hat, mit der Maßgabe, daß beide Z nicht gleichzeitig Z³ sind, wobei Z¹ ein Rest der Formel (IVa) ist,



worin

X, X¹ und X² gleich oder verschieden sind und einen verzweigten oder unverzweigten C₂-C₆-Alkylrest oder einen C₅-C₇-Cycloalkylrest bedeuten, der durch 1 bis 4 C₁-C₄-Alkylreste, Hydroxyreste, Hydroxyalkylreste mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen und/oder durch 1 bis 2 weitere C₅-C₇-Cycloalkylreste substituiert sein kann;


Y und Y¹ gleich oder verschieden sind und eine NH-, O-, N(C₁-C₆-alkyl)-Gruppe, oder



bedeuten;

q eine Zahl von 1 bis 6;

r und s unabhängig voneinander eine Zahl von 0 bis 6,
wobei r und s nicht gleichzeitig Null sind;
Z² ein Rest der Formel (IVb) ist,



worin

q1 eine Zahl von 0 bis 6; und

Z³ Wasserstoff, Hydroxy, Amino oder C₁-C₈-Alkyl ist, wobei die Alkylgruppe durch 1 bis 4 Substituenten aus der Gruppe Cl, Br, CN, OH, C₆H₅, Carbamoyl, C₁-C₄-Acyl, C₁-C₄-Alkoxy und NR²R³ substituiert sein kann, oder perfluoriert oder teiltfluoriert ist; wobei

R² und R³ unabhängig voneinander ein Wasserstoffatom, eine substituierte oder unsubstituierte, oder teil- oder perfluorierte Alkylgruppe mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen, oder eine substituierte oder unsubstituierte, oder teil- oder perfluorierte Alkenylgruppe mit 2 bis 20 Kohlenstoffatomen darstellen, wobei die Substituenten Hydroxy, Phenyl, Cyano, Chlor, Brom, C₂-C₄-Acyl oder C₁-C₄-Alkoxy sein können, oder R² und R³ zusammen mit dem N-Atom einen gesättigten, ungesättigten oder aromatischen heterocyclischen Ring bilden, der gegebenenfalls ein weiteres Stickstoff-, Sauerstoff- oder Schwefelatom im Ring enthält.

9. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß man als Tenside Fettsäuretauride, Harzseifen, Ammoniumsalze von Fettaminen oder ein Kondensationsprodukt von Cyanurchlorid, Taurin, N,N-Diethylaminopropylamin und p-Phenylendiamin einsetzt.

10. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß man insgesamt 1 bis 25 Gew.-%, bevorzugt 5 bis 15 Gew.-%, an Tensiden und/oder Pigmentdispergatoren, bezogen auf das Rohpigment zügibt.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 99 11 5365

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
D,A	EP 0 318 022 A (HOECHST AG) 31. Mai 1989 (1989-05-31) * Beispiele 1,3 * * Seite 2, Zeile 34 - Seite 3, Zeile 35 * * Seite 3, Zeile 52 - Zeile 56 * * Seite 4, Zeile 2 * * Seite 4, Zeile 16 - Zeile 19 *	1-7	C09B5/62 C09B67/04
D,A	DE 25 04 481 A (HOECHST AG) 5. August 1976 (1976-08-05) * Seite 2, Absatz 2 - Seite 5, Absatz 4; Ansprüche 5,6; Beispiel 4 *	1-10	
P,A	EP 0 864 613 A (CLARIANT GMBH) 16. September 1998 (1998-09-16) * Seite 3, Zeile 18 - Seite 5, Zeile 45; Beispiele *	1-10	
A	EP 0 678 559 A (HOECHST AG) 25. Oktober 1995 (1995-10-25) * Spalte 3, Zeile 30 - Spalte 8, Zeile 29; Beispiele *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			C09B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Rechenort	Abschlußdatum der Recherche		Prüfer
DEN HAAG	29. Oktober 1999		Ketterer, M
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
<p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichttechnische Offenbarung P : Zitierteliteratur</p>			
<p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p>			
<p>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03/88 (P44003)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 99 11 5365

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

29-10-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0318022 A	31-05-1989	DE 3740280 A	01-06-1989
		DE 3887291 D	03-03-1994
		JP 1168688 A	04-07-1989
		JP 2565994 B	18-12-1996
		KR 9700740 B	18-01-1997
		US 5110931 A	05-05-1992
DE 2504481 A	05-08-1976	BR 7600681 A	31-08-1976
		CA 1082192 A	22-07-1980
		CH 588530 A	15-06-1977
		FR 2300115 A	03-09-1976
		GB 1511751 A	24-05-1978
		IT 1055858 B	11-01-1982
		JP 1212550 C	12-06-1984
		JP 51103127 A	11-09-1976
		JP 58047425 B	22-10-1983
		US 4153602 A	08-05-1979
EP 0864613 A	16-09-1998	DE 19709798 A	17-09-1998
		CA 2231523 A	10-09-1998
		JP 11166128 A	22-06-1999
		US 5958129 A	28-09-1999
EP 678559 A	25-10-1995	DE 4413849 A	26-10-1995
		JP 8041368 A	13-02-1996
		US 5626662 A	06-05-1997

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

[First Hit](#)

[Previous Doc](#)

[Next Doc](#)

[Go to Doc#](#)

☐ [Generate Collection](#) [Print](#)

L16: Entry 1 of 3

File: DWPI

Oct 16, 2002

DERWENT-ACC-NO: 2000-162916

DERWENT-WEEK: 200279

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Preparation of N,N'-dimethyl-perylenetetracarboodiimide used for pigmenting high-molecular material, including car lacquer e.g. metallic lacquer involves adding surfactant and pigment dispersant before or during high energy ball milling

INVENTOR: BOEHMER, M; URBAN, M ; WEBER, J

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

CLARIANT GMBH

CLRN

PRIORITY-DATA: 1998DE-1036714 (August 13, 1998)

[Search Selected](#) [Search ALL](#) [Clear](#)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
<input type="checkbox"/> ES 2173691 T3	October 16, 2002		000	C09B005/62
<input type="checkbox"/> EP 979846 A1	February 16, 2000	G	021	C09B005/62
<input type="checkbox"/> DE 19836714 A1	February 17, 2000		000	C09B005/62
<input type="checkbox"/> JP 2000063688 A	February 29, 2000		050	C09B003/14
<input type="checkbox"/> KR 2000017267 A	March 25, 2000		000	C09B062/014
<input type="checkbox"/> US 6174361 B1	January 16, 2001		000	C09B005/62
<input type="checkbox"/> EP 979846 B1	February 27, 2002	G	000	C09B005/62
<input type="checkbox"/> DE 59900898 G	April 4, 2002		000	C09B005/62

DESIGNATED-STATES: AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI CH DE ES FR GB IT LI

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DATE	APPL-NO	DESCRIPTOR
ES 2173691T3	August 4, 1999	1999EP-0115365	
ES 2173691T3		EP 979846	Based on
EP 979846A1	August 4, 1999	1999EP-0115365	
DE 19836714A1	August 13, 1998	1998DE-1036714	
JP2000063688A	August 11, 1999	1999JP-0227963	
KR2000017267A	August 12, 1999	1999KR-0033042	

US 6174361B1	August 13, 1999	1999US-0373805	
EP 979846B1	August 4, 1999	1999EP-0115365	
DE 59900898G	August 4, 1999	1999DE-0500898	
DE 59900898G	August 4, 1999	1999EP-0115365	
DE 59900898G		EP <u>979846</u>	Based on

INT-CL (IPC): B01 F 17/32; C07 C 255/00; C07 D 471/06; C09 B 3/14; C09 B 3/18; C09 B 5/62; C09 B 62/014; C09 B 67/04; C09 B 67/20; G03 G 9/09

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 979846A
BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - Preparation of N,N'-dimethyl-perylene-3,4,9,10-tetracarbondiimide (I) involves reacting the dianhydride (II) with not less than 2 mole monomethylamine (III)/mole (II) and not less than 3 times its mass of water at 50-200 deg. C and distilling off unreacted (III). The crude pigment is milled in liquid, aqueous (organic) medium at a power density of over 1.5 kW/l and stirrer peripheral velocity of over 12 m/s, using balls with a diameter at most 0.9 mm and the pigment is isolated. Pigment dispersant(s) and/or surfactant(s) are added at any time but at the latest during wet milling.

DETAILED DESCRIPTION - In the preparation of N,N'-dimethyl-perylene-3,4,9,- 10-tetracarbondiimide (I) by reacting perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride (II) with monomethylamine (III), not less than 2 mole (III)/mole (II) and at least 3 times the mass of water with respect to (II) are used. Reaction is carried out at 50-200 deg. C and unreacted (III) is distilled off. The resultant crude pigment is wet milled in a liquid, aqueous or aqueous-organic medium in a stirred ball mill with a power density of over 1.5 kW/l mill capacity and stirrer peripheral velocity of over 12 m/s, using balls with a diameter at most 0.9 mm and the resultant pigment is isolated. Additive(s) selected from pigment dispersants and surfactants are added at any time during the process but at the latest during wet milling.

USE - (I) pigment is used for pigmenting high-molecular materials, including automobile lacquers, especially metallic lacquers.

ADVANTAGE - (I) (C.I. Pigment Red 179, C.I. number 71130) is an organic, transparent or opaque pigment of red or maroon color, depending on the manufacturing conditions. Adding surfactant(s) and/or pigment dispersant(s) at the latest during ball milling with a high energy density gives transparent pigment with favorable coloristic and rheological properties and is simple, very environmentally friendly and economical.

ABSTRACTED-PUB-NO:

EP 979846B

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

NOVELTY - Preparation of N,N'-dimethyl-perylene-3,4,9,10-tetracarbondiimide (I) involves reacting the dianhydride (II) with not less than 2 mole monomethylamine (III)/mole (II) and not less than 3 times its mass of water at 50-200 deg. C and distilling off unreacted (III). The crude pigment is milled in liquid, aqueous (organic) medium at a power density of over 1.5 kW/l and stirrer peripheral velocity of over 12 m/s, using balls with a diameter at most 0.9 mm and the pigment is isolated. Pigment dispersant(s) and/or surfactant(s) are added at any time but at the latest during wet milling.

DETAILED DESCRIPTION - In the preparation of N,N'-dimethyl-perylene-3,4,9,- 10-tetracarbondiimide (I) by reacting perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride

(II) with monomethylamine (III), not less than 2 mole (III)/mole (II) and at least 3 times the mass of water with respect to (II) are used. Reaction is carried out at 50-200 deg. C and unreacted (III) is distilled off. The resultant crude pigment is wet milled in a liquid, aqueous or aqueous-organic medium in a stirred ball mill with a power density of over 1.5 kW/l mill capacity and stirrer peripheral velocity of over 12 m/s, using balls with a diameter at most 0.9 mm and the resultant pigment is isolated. Additive(s) selected from pigment dispersants and surfactants are added at any time during the process but at the latest during wet milling.

USE - (I) pigment is used for pigmenting high-molecular materials, including automobile lacquers, especially metallic lacquers.

ADVANTAGE - (I) (C.I. Pigment Red 179, C.I. number 71130) is an organic, transparent or opaque pigment of red or maroon color, depending on the manufacturing conditions. Adding surfactant(s) and/or pigment dispersant(s) at the latest during ball milling with a high energy density gives transparent pigment with favorable coloristic and rheological properties and is simple, very environmentally friendly and economical.

US 6174361B

NOVELTY - Preparation of N,N'-dimethyl-perylene-3,4,9,10-tetracarboxydiimide (I) involves reacting the dianhydride (II) with not less than 2 mole monomethylamine (III)/mole (II) and not less than 3 times its mass of water at 50-200 deg. C and distilling off unreacted (III). The crude pigment is milled in liquid, aqueous (organic) medium at a power density of over 1.5 kW/l and stirrer peripheral velocity of over 12 m/s, using balls with a diameter at most 0.9 mm and the pigment is isolated. Pigment dispersant(s) and/or surfactant(s) are added at any time but at the latest during wet milling.

DETAILED DESCRIPTION - In the preparation of N,N'-dimethyl-perylene-3,4,9,- 10-tetracarboxydiimide (I) by reacting perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic dianhydride (II) with monomethylamine (III), not less than 2 mole (III)/mole (II) and at least 3 times the mass of water with respect to (II) are used. Reaction is carried out at 50-200 deg. C and unreacted (III) is distilled off. The resultant crude pigment is wet milled in a liquid, aqueous or aqueous-organic medium in a stirred ball mill with a power density of over 1.5 kW/l mill capacity and stirrer peripheral velocity of over 12 m/s, using balls with a diameter at most 0.9 mm and the resultant pigment is isolated. Additive(s) selected from pigment dispersants and surfactants are added at any time during the process but at the latest during wet milling.

USE - (I) pigment is used for pigmenting high-molecular materials, including automobile lacquers, especially metallic lacquers.

ADVANTAGE - (I) (C.I. Pigment Red 179, C.I. number 71130) is an organic, transparent or opaque pigment of red or maroon color, depending on the manufacturing conditions. Adding surfactant(s) and/or pigment dispersant(s) at the latest during ball milling with a high energy density gives transparent pigment with favorable coloristic and rheological properties and is simple, very environmentally friendly and economical.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: PREPARATION N N PIGMENT HIGH MOLECULAR MATERIAL CAR LACQUER METALLIC LACQUER ADD SURFACTANT PIGMENT DISPERSE HIGH ENERGY BALL MILL

DERWENT-CLASS: A60 E23 G02 P84

CPI-CODES: A08-E04; A08-M01A; A12-T05; E25-E01; G02-A03A;